



TDS 9Q10-12/2021

INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

9Q10 SICURO (MATT - SATIN - GLOSSY)

9Q10 SICURO EST UN ÉMAIL LISSE À BASE D'EAU, SUPER BLANC, DISPONIBLE EN **EFFETS MATS, SEMI-BRILLANTS ET BRILLANTS**, SUPER COUVRANTE, ÉCOLOGIQUE, APPLICABLE AU PINCEAU, AU ROULEAU OU AU PISTOLET À PEINTURE.



L 2,5



L 1

STABILITÉ: 2 ANS
PH: 7 - 9° C
VOC: < 10 GR/L
NOTES *

CARACTÉRISTIQUES : LAVABLE, SUPER COUVRANTE, SANS ODEUR
OUTIL : PINCEAU, ROULEAU, PISTOLET À PEINTURE
TEMPS DE SÉCHAGE : 8-12 HEURES SELON LA TEMPÉRATURE
STOCKAGE = TEMPÉRATURE MAXIMALE + 30° - TEMPÉRATURE MINIMALE + 5°

ÉTAPE 1

APPLIQUER 9Q10 PURAL ACRIL AU ROULEAU, DILUÉ DANS LA PROPORTION 10% AVEC DE L'EAU. LAISSEZ SÉCHER COMPLÈTEMENT

ÉTAPE 2

APPLIQUER AU ROULEAU LA 1ÈRE COUCHE DE 9Q10 SICURO, DILUÉE À 5-10% AVEC DE L'EAU. LAISSEZ SÉCHER COMPLÈTEMENT.

ÉTAPE 3

APPLIQUER AU ROULEAU LA 2ÈME COUCHE DE 9Q10 SICURO, DILUÉE À 5-10% AVEC DE L'EAU. LAISSEZ SÉCHER COMPLÈTEMENT.

PACKAGE	PACKAGE PERFORMANCE	REFERRING PERFORMANCE
L 2,5	16 - 18 MQ	2 COATS
L 1	6 - 7 MQ	2 COATS
L 9	54 - 63 MQ	2 COATS

IDENTIFICATION DES RISQUES
LE PRODUIT N'EST PAS CLASSÉ COMME DANGEREUX SELON LES DISPOSITIONS DU RÉGLEMENT (CE) 1272/2008 (CLP) (TEL QUE MODIFIÉ ET ADAPTÉ).



*** NOTE:**

LA PÉRIODE DE STABILITÉ EST PUREMENT INDICATIVE, ELLE SE RÉFÈRE À LA DURÉE MINIMALE DE STABILITÉ DU PRODUIT LORSQU'IL EST STOCKÉ DANS DE BONNES CONDITIONS SELON LES INSTRUCTIONS FOURNIES, DANS LES RÉCIPIENTS ORIGINAUX NON OUVERTS ET DANS DES CONDITIONS DE TEMPÉRATURE APPROPRIÉES. SI LE PRODUIT EST STOCKÉ CORRECTEMENT, IL PEUT AVOIR UNE STABILITÉ SUPÉRIEURE À LA PÉRIODE MINIMALE RECOMMANDÉE.