



TDS 9Q10-12/2021

INTERNO / ESTERNO

9Q10 SICURO (MATT - SATIN - GLOSSY)

9Q10 SICURO E' UNO SMALTO LISCIO ALL'ACQUA, SUPER BIANCO, DISPONIBILE NEGLI EFFETTI OPACO, SEMILUCIDO E LUCIDO, SUPER COPRENTE, ECOLOGICO, APPLICABILE A PENNELLO, RULLO O SPRUZZO.



L 2,5



L 1

STABILITA': 2 ANNI
PH: 7 - 9° C
VOC: < 10 GR/L
NOTE *

CARATTERISTICHE: LAVABILE, SUPERCOPRENTE, INODORE
ATTREZZO: PENNELLO, RULLO, SPRUZZO
TEMPO DI ESSICCAZIONE: 8 - 12 ORE IN BASE ALLA TEMPERATURA
IMMAGAZZINAMENTO = MAX. TEMP. + 30° C - MIN. TEMP. + 5° C

FASE 1

APPLICARE PRIMER 9Q10 PURAL ACRIL DILUITO CON 10% DI ACQUA.
LASCIARE ESSICCARRE COMPLETAMENTE

FASE 2

APPLICARE LA 1° MANO 9Q10 SICURO (OPACO - SEMILUCIDO E LUCIDO) DILUITO CON 5-10% DI ACQUA
LASCIARE ESSICCARRE COMPLETAMENTE

FASE 3

APPLICARE LA 2° MANO 9Q10 SICURO ((OPACO - SEMILUCIDO E LUCIDO) DILUITO CON 5-10% DI ACQUA
LASCIARE ESSICCARRE COMPLETAMENTE

PACKAGE	PACKAGE PERFORMANCE	REFERRING PERFORMANCE
L 2,5	16 - 18 MQ	2 COATS
L 1	6 - 7 MQ	2 COATS
L 9	54 - 63 MQ	2 COATS

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI:
IL PRODOTTO NON E' CLASSIFICATO PERICOLOSO AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) 1272/2008 (CLP) (E SUCCESSIVE MODIFICHE ED ADEGUAMENTI)



*** NOTE**

IL PERIODO DI STABILITA' E' PURAMENTE INDICATIVO, SI RIFERISCE AL TEMPO MINIMO DI STABILITA' DEL PRODOTTO SE STOCCATO IN BUONE CONDIZIONI SECONDO LE ISTRUZIONI FORNITE, NEI CONTENITORI ORIGINALI NON APERTI ED IN CONDIZIONI DI TEMPERATURA ADEGUATE. SE STOCCATO ADEGUATAMENTE IL PRODOTTO PUO' AVERE STABILITA' MAGGIORE RISPETTO AL PERIODO MINIMO CONSIGLIATO.