



TDS 9Q10-7/2021

INTERNO

## 9Q10 SILK PAINT

9Q10 SILK PAINT E' UNA PITTURA DECORATIVA ALL'ACQUA, ECOLOGICA CON UN **EFFETTO TESSUTO UNIFORME BIANCO**, APPLICABILE A PENNELLO O A SPRUZZO



L 2,5



L 1

STABILITA': 2 ANNI  
PH: 6 - 7° C  
VOC: 20 GR/L  
NOTE \*

**CARATTERISTICHE:** TRASPIRANTE E LAVABILE

**ATTREZZO:** PENNELLO SPALTER 100MM O PISTOLA A SPRUZZO SPRAY GUN\*

\* IN TAL CASO SI CONSIGLIA DI USARE UNA PISTOLA CON MISURA A UGELLO Ø 2,5

**TEMPO DI ESSICCAZIONE:** 6 - 8 ORE IN BASE ALLA TEMPERATURA.

**IMMAGAZZINAMENTO** = MAX. TEMP. + 30° C - MIN. TEMP. + 5° C

### FASE 1

APPLICARE 9Q10 DECOR FONDO BIANCO A RULLO, DILUITO CON 5-10% DI ACQUA. LASCIARE ESSICCARRE COMPLETAMENTE

### FASE 2

APPLICARE LA 1° MANO DI 9Q10 SILK PAINT CON PENNELLO SPALTER 100MM IN SENSO VERTICALE. LASCIARE ESSICCARRE COMPLETAMENTE.

### FASE 3

APPLICARE LA 2° MANO DI 9Q10 SILK PAINT CON PENNELLO SPALTER 100MM IN SENSO ORIZZONTALE. LASCIARE ESSICCARRE COMPLETAMENTE.

PACKAGE	PACKAGE PERFORMANCE	REFERRING PERFORMANCE
L 2,5	10 - 11 MQ	2 COATS
L 1	4 - 5 MQ	2 COATS

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI:

IL PRODOTTO NON E' CLASSIFICATO PERICOLOSO AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) 1272/2008 (CLP) (E SUCCESSIVE MODIFICHE ED ADEGUAMENTI)



**\* NOTE**

IL PERIODO DI STABILITA' E' PURAMENTE INDICATIVO, SI RIFERISCE AL TEMPO MINIMO DI STABILITA' DEL PRODOTTO SE STOCCATO IN BUONE CONDIZIONI SECONDO LE ISTRUZIONI FORNITE, NEI CONTENITORI ORIGINALI NON APERTI ED IN CONDIZIONI DI TEMPERATURA ADEGUATE. SE STOCCATO ADEGUATAMENTE IL PRODOTTO PUO' AVERE STABILITA' MAGGIORE RISPETTO AL PERIODO MINIMO CONSIGLIATO.